

Link do produktu: <https://falski.info/podklad-jachtowy-universal-yacht-primer-1k-p-2396.html>



Podkład jachtowy UNIVERSAL YACHT PRIMER 1K

Cena	74,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8172
Kod producenta	8172
Producent	SEA LINE

Opis produktu

Podkład jachtowy UNIVERSAL YACHT PRIMER 1K

Wielofunkcyjny podkład chlorokauczukowy, polecany do laminatu, drewna i stali.

OPIS PRODUKTU :

- 1-składnikowy podkład chlorokauczukowy
- zalecany do użycia powyżej i pod linią wody
- może być stosowany na laminatach (GRP), stali i drewnie (z wyjątkiem TEAK)
- podkład jachtowy może być stosowany na aluminium po wcześniejszym zagruntowaniu powierzchni podkładem epoksydowym
- podkład jachtowy, stosowany idealną warstwę jako powłoka barierowa dla farb przeciwpiorostowych
- podkład jachtowy UNIVERSAL YACHT PRIMER 1K nie wymaga szlifowania między warstwami
- zwiększa przyczepność między warstwami
- podkład jachtowy posiada właściwości antykorozyjne (w warstwach o łącznej grubości 390 µm)
- stanowi doskonały grunt pod farby i lakiery nawierzchniowe
- bardzo dobra rozlewność dająca doskonałe wykończenie
- duża łatwość aplikacji podkładu
- nie ścieka z pionowych powierzchni
- **poprzednia warstwa:** oszlifowana powierzchnia, szpachlówki epoksydowe lub poliestrowe, podkłady epoksydowe, poprzednie systemy malarskie, farby przeciwpiorostowe
- **kolejna warstwa:** farba nawierzchniowa Sea-Line®, farby antypiorostowe

Podczas aplikacji bardzo ważne jest użycie dedykowanego rozcieńczalnika, który zapewnia właściwe parametry farby – rozlewność, czas pracy, szybkość schnięcia, tiksotropię.

INFORMACJE PODSTAWOWE :

Podkład jachtowy UNIVERSAL YACHT PRIMER 1K

Typ łodzi	laminat, drewno, stal
Miejsce	nad i pod linią wody
Funkcja	gruntująca
	międzywarstwowa
Rozcieńczanie	TAK – rozcieńczalnik 1K

(do podkładów, farb, lakierów)

		0-20%	
	aplikacja pędzel / wałek:		aplikacja natryskowa:
	0-10%		0-20%
Wydajność teoretyczna 1l		~7 m2	

	dla 140 µm WFT/ 65 µm DFT
Ilość warstw	1 - 5 (w zależności od zastosowania)
Sucha na dotyk w 20°C	1 h
odporna na deszcz w 20°C	4 h
pełna wodoodporność w 20°C	16 h
Czas do wódowania w 20°C	min. 24 h
Czas do nałożenia kolejnej warstwy w 20°C	min. 5 h

KOLOR: szary

OPAKOWANIE: 750 ml / KOD : 8172

SPOSÓB APLIKACJI:

Ręcznie: pędzel lub wałek

Natryskowo: natrysk pneumatyczny